

MASILLA-MOS FINO



RECUBRIMIENTO PARA MUROS Y PLAFONES. ACABADO FINO

MASILLA-MOS FINO es un mortero de acabado fino elaborado a base de cemento portland, agregados minerales y aditivos químicos especialmente diseñado para revestir y proteger todo tipo de muros interiores y exteriores. Incluye fibra de celulosa para evitar fisuras y agrietamientos.

SOBRE SUPERFICIES DE

Muros de block.
Muros de concreto.
Aplanados.
Plafones.
Uso en interior y exterior.

VENTAJAS

Es de fácil aplicación.
Económico.
Mayor durabilidad final.
Reduce el desperdicio.
Puede aplicarse en interior y exterior.
Libre de agrietamiento.

MODO DE EMPLEO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cualquier tipo de desmoldante, grasa, suciedad o cualquier otra impureza que inhiba la adherencia.

En superficies irregulares se recomienda aplicar en dos capas mínimo para garantizar un acabado uniforme y plano.

Los excesos de adhesivos usados en las juntas de blocks, tabiques o aplanados deben ser removidos para obtener un máximo rendimiento.

MEZCLADO

- En un recipiente adecuado agregue de 10.2 a 11.2 litros de agua limpia.
- Agregue poco a poco mezclando todo el contenido de un saco (40 kg) de MASILLA-MOS FINO (mezclado manual o mecánico).
- Integre hasta obtener una pasta cremosa y homogénea libre de grumos de fácil manejo, deje reposar la mezcla 5 a 10 minutos y mezcle de nuevo sin agregar más agua.
- La pasta está lista para aplicar.

APLICACIÓN

- Humedezca toda la superficie en donde se aplicara MASILLA-MOS FINO.
- Con una llana cuadrada y lisa unte el material con presión al muro de manera homogénea hasta obtener el espesor deseado (máximo 5mm. por capa).
- Aproximadamente 30 min después de la aplicación hacer el floteado con llana de esponja con movimientos circulares para alcanzar el acabado deseado.



LIMPIEZA

Lave las herramientas y todo el equipo con agua y jabón luego de su uso.

RENDIMIENTO APROXIMADO

Acabado floteado o aplanado

Espesor (mm)	m ² /Saco
3	6.80
5	4.09
7	2.90

Acabado texturizado o tiroleado

Espesor (mm)	m ² /Saco
7	2.90
9	2.27

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Gris
Presentación	40 Kg
Dosificación de agua	10.2 a 11.2 litros/saco
Tiempo de almacenamiento	6 meses
Temperatura óptima de aplicación	10 a 35 °C
Resistencia mínima a la compresión	40 kg/ cm ²

RECOMENDACIONES

El mezclado puede ser de manera manual o mecánica.

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco cerrado, bajo techo y en empaque original cerrado

El exceso de agua en la mezcla disminuye la calidad y las propiedades mecánicas de MASILLA-MOS FINO.

Preparar la cantidad de mezcla que se va a utilizar máximo en un tiempo de 30 minutos.

Altas temperaturas y las corrientes de aire, reducen el tiempo de vida útil de la mezcla fresca.

Para espesores mayores a 5mm. se recomienda aplicar en dos o más capas con 24 horas entre capa y capa.

Nunca agregar más agua después de preparada la mezcla.

Si la mezcla ha iniciado su fraguado natural ya no la use.

PRECAUCIONES

-Puede producir irritación en ojos, piel, y vías respiratorias.

-Use equipo de protección personal adecuado.

-Ventile el área de uso.



PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua, en caso de ingestión tome abundante agua, en caso de irritación de piel, problemas respiratorios y /o intoxicación lleve al paciente al médico.

GARANTÍA

MOSECA garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de MOSECA dentro de los 60 días después de la fecha de compra o instalación. MOSECA no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

CONDICIÓN GENERAL

Cuando se presente una reclamación por defecto del material esta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitara a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente.

