

PEGA-MOS MÁRMOL

ADHESIVO PARA MÁRMOL, LOSETA CERÁMICA, AZULEJOS Y LOSETA DE BARRO



PEGA-MOS MÁRMOL es una mezcla estrictamente balanceada de cemento portland, cargas y aditivos especiales de alta calidad, y con el uso de alta tecnología en su fabricación, hace de este producto un adhesivo ideal para la instalación de mármol, losetas cerámicas, azulejos y tejas, de mediana y alta absorción.

VENTAJAS

- Desempeño superior al mejor precio en su tipo.
- Alta adherencia.
- Seguridad, garantiza una excelente instalación.
- Consistencia cremosa, fácil de aplicar.
- Excelente tiempo abierto y de ajustabilidad.
- Fácil aplicación en muros y pisos
- Alta resistencia a la tensión y a la compresión.

USOS

Ideal para instalación de mármol, loseta cerámica, loseta de barro y azulejos, en pared o piso, en interior y exterior.

Para pegar todo tipo de pisos y azulejos en las superficies más comunes de las construcciones residenciales y comerciales.

PREPARACIÓN

En un recipiente de tamaño adecuado poner de 5.4 a 6.0 litros de agua limpia, potable y templada, agregue de manera gradual el contenido del saco del adhesivo PEGA-MOS MÁRMOL mezclando con el agua.

Mezcle lentamente para evitar incluir burbujas de aire, ya sea en forma manual o a no más de 300 rpm. Si lo hace por medios mecánicos, hasta obtener una consistencia, de pasta suave, cremosa y homogénea sin grumos.

Deje reposar diez minutos y mezcle nuevamente quedando listo para aplicar.

Si por alguna razón no va a utilizar inmediatamente la pasta deberá mezclar cada 15 minutos.

Nunca se debe de agregar más agua.

Si la pasta se quedó sin batir por mucho tiempo o ha iniciado el endurecimiento o fraguado natural de la pasta ya no lo use, deberá desechar la mezcla y preparar una nueva mezcla.



APLICACIÓN

La superficie del sustrato donde será aplicada la mezcla de PEGA-MOS MÁRMOL deberá estar seca, limpia y nivelada.

El sustrato debe ser estructuralmente rígida libre de polvos, grasa, pintura y cualquier material que impida una correcta adherencia.

Generalmente se usa una llana dentada según la necesidad de aplicación de acuerdo a las dimensiones de las piezas a colocar.

Después de aplicar uniformemente la mezcla con la parte lisa y rallar con la parte dentada de la llana en un solo sentido, se procede a colocar las piezas asentándolas para que tengan adherencia en toda la superficie. De ser necesario, asentar y ajustar con un mazo de hule.

No extender más material de lo que se pueda usar en diez (10) minutos.

Se deben seguir las juntas de expansión con la instalación del adhesivo para que éste no las tape.

RECOMENDACIONES

No se aplique sobre paneles, aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre revocos resanadores de yeso, metales, plásticos, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.

Use guantes y lentes de seguridad.

Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con ojos y piel. El material se adhiere en piel y ojos si llega a secarse.

No se aplique si la temperatura en el área de trabajo es menor de los 6° C. o en superficies calientes en momentos de instalar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presentación	Saco de 20 kg
Color	Gris o blanco
Vida en anaquel	6 meses en lugar seco y envase cerrado
Temperatura óptima de aplicación	15 a 38 °C
Tiempo abierto	15 min. mínimo
Tiempo de ajustabilidad	10 min.
Tiempo de secado inicial	30 minutos promedio
Resistencia a la compresión	65 kg/ cm ² mínimo
Relación de agua	5.40 a 6.00 litros por saco de 20 kg.
Tiempo de secado final	24 horas mínimo
Tiempo de fraguado final	28 días
Rendimiento teórico*	2 a 3 m ² / saco de 20 kg.

*El rendimiento depende de la nivelación de la superficie y tamaño de la llana dentada utilizada.



LIMITACIONES

No aplique este producto con lluvia o cuando se espere precipitaciones en las siguientes 24 horas después de la colocación, para evitar que quede inundada la instalación.

No aplique el adhesivo a temperaturas menores de 6°C o cuando se tengan pronosticadas heladas.

El tiempo abierto disminuye al aumentar la temperatura, por esta razón no recomendamos hacer instalaciones con temperatura arriba de 38° C, a pleno sol, o con los revestimientos y/o sustratos calientes (temperatura mayor a 38° C). No utilice este adhesivo para hacer instalaciones sobre superficies laqueadas o pintadas, ni sobre plástico, hoja de metal, vidrio o cualquier sustrato demasiado flexible o inestable por la acción de la humedad o los cambios térmicos.

Evite el contacto de soluciones ácidas con el adhesivo o con sus aplicaciones.

No utilice nunca envases de refrescos o jugos para añadir el agua de mezclado a este producto, ya que los residuos de azúcar causan un retraso sensible en su fraguado y pueden llegar a interferir en el desarrollo de sus propiedades dañándolo de manera irreversible.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua, en caso de ingestión tome abundante agua, en caso de irritación de piel, problemas respiratorios y /o intoxicación lleve al paciente al médico.

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y acuda al médico.

En caso de ingestión accidental, tome un litro de agua y acuda al médico.

No induzca el vómito.

GARANTÍA

MOSECA garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de MOSECA dentro de los 60 días después de la fecha de compra o instalación. MOSECA no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

CONDICIÓN GENERAL

Cuando se presente una reclamación por defecto del material esta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente. La mercancía almacenada por largo tiempo es por cuenta y riesgo del comprador. Todas las instrucciones y recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en la experiencia e investigaciones. El uso que se le da a cada producto queda bajo responsabilidad del comprador.

