

PEGA-MOS PISO/AZULEJO

ADHESIVO PARA LOSETA CERAMICA, AZULEJOS Y LOSETA DE BARRO



DESCRIPCIÓN

PEGA-MOS PISO AZULEJO es una mezcla estrictamente balanceada de cemento portland, cargas y aditivos especiales de alta calidad, y con el uso de alta tecnología en su fabricación, hace de este producto un adhesivo ideal para la instalación de losetas cerámicas, azulejos y tejas de mediana y alta absorción.

USOS

Uso en interior y exterior, se recomienda ampliamente para pegar loseta cerámica, loseta de barro y azulejos en paredes o piso.

PREPARACIÓN

En un recipiente de tamaño adecuado poner 5.40 a 6.00 litros de agua limpia, agregar poco a poco todo el contenido del saco del adhesivo PEGA-MOS PISO AZULEJO mezclando con el agua.

Mezcle de manera manual o mecánico hasta obtener una consistencia homogénea sin grumos. Deje reposar 10 minutos y mezcle nuevamente quedando listo para aplicar.

Si por alguna razón no va a utilizar inmediatamente la pasta deberá mezclar cada 10 minutos.

Nunca se debe de agregar más agua.

Si la pasta se quedó sin batir por mucho tiempo o ha iniciado el endurecimiento o fraguado natural de la pasta ya no la use, deberá desechar la mezcla y preparar una nueva mezcla.

APLICACIÓN

Asegúrese que la superficie del sustrato en donde será aplicada mezcla de PEGA-MOS PISO AZULEJO se encuentre libre de polvos, grasa, pintura y falsas adherencias.

Generalmente se usa una llana dentada según la necesidad de aplicación de acuerdo a las dimensiones de las piezas a colocar.

Después de aplicar uniformemente la mezcla con la parte lisa y rallar con la parte dentada de la llana en un solo sentido, se procede a colocar las piezas asentándolas para que tengan adherencia en toda la superficie. De ser necesario, asentar y ajustar con un mazo de hule.

No extender más material de lo que se pueda usar en 10 minutos.

Se deben seguir las juntas de expansión con la instalación del adhesivo para que éste no las tape.



VENTAJAS

El mortero PEGA-MOS PISO AZULEJO, es de alta adherencia, alto tiempo abierto, alto tiempo de ajustabilidad, alto tiempo de vida en recipiente, fácil aplicación en muros y pisos, alta duración, reduce tiempos de colocación, puede aplicarse en capas delgadas o gruesas según se requiera, alta resistencia a la tensión y a la compresión, facilidad de limpieza en herramienta.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presentación	Saco de 20 kg
Color	Gris o blanco
Vida en anaquel	6 meses en lugar seco y envase cerrado
Temperatura óptima de aplicación	15 a 40 °C
Tiempo de secado inicial	25 minutos promedio
Resistencia mínima a la compresión	60 kg/ cm ²
Relación de agua	5.40 a 6.00 litros por saco de 20 kg.
Tiempo de secado final	24 horas mínimo
Tiempo de fraguado final	28 días
Rendimiento*	1 a 4 m ² por saco de 20 kg.

*El rendimiento depende de la nivelación de la superficie, tamaño de la llana dentada utilizada y formato de piso a colocar.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua, en caso de ingestión tome abundante agua, en caso de irritación de piel, problemas respiratorios y /o intoxicación lleve al paciente al médico.

GARANTÍA

MOSECA garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de MOSECA dentro de los 60 días después de la fecha de compra o instalación. MOSECA no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

CONDICIÓN GENERAL

Cuando se presente una reclamación por defecto del material esta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitara a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente. La mercancía almacenada por largo tiempo es por cuenta y riesgo del comprador. Todas las instrucciones y recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en la experiencia e investigaciones. El uso que se le da a cada producto queda bajo responsabilidad del comprador.

