

PEGA-MOS PISO SOBRE PISO

ADHESIVO EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE PISO SOBRE PISO

PEGA-MOS PISO/PISO es un adhesivo fabricado a base de cemento portland, cargas minerales y aditivos especiales de alta calidad que permiten sin levantar el piso viejo, instalar uno nuevo, inclusive su alta capacidad de adherencia permite instalar loseta cerámica sobre superficie vidriada. Especialmente diseñado para la instalación de loseta cerámica de alta, media, baja y nula absorción.

USOS

Permite instalar piso sobre piso en interior o exterior, sin tener que levantar o picar el piso anterior, sin generar polvo, ruido y molestias, con ahorros en tiempo y dinero.

Instalación en muros y pisos exterior e interior, de loseta cerámica de alta, media, baja y nula absorción, mosaico cerámico, piso rústico y piedra natural en áreas de tráfico intenso.

Instalación sobre concreto curado (mínimo 28 días), mortero de cemento, capas niveladoras de cemento-arena, panel de yeso y panel prefabricado de cemento.

Instalaciones de pisos sobre panel de madera, así como loseta cerámica sobre cubiertas de madera en cocinas.

VENTAJAS

Facilita la instalación, ideal para remodelaciones ya que no necesita remover o picar el piso existente.

Rapidez, excelente tiempo abierto, aun en altas temperaturas asegura una instalación más rápida y sencilla.

Ahorro, reduce tiempo y costo de remodelación.

Evita molestias e incomodidades, solamente agregue agua y mezcle, no se necesita aditivos adicionales.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

En un recipiente de tamaño adecuado poner de 5.50 a 6.00 litros de agua limpia, agregar poco a poco todo el contenido del saco del adhesivo PEGA-MOS PISO/PISO mezclando con el agua.

Mezcle de manera manual o mecánica hasta obtener una consistencia homogénea sin grumos.

Deje reposar diez minutos y mezcle nuevamente quedando listo para aplicar.

Si por alguna razón no va a utilizar inmediatamente la pasta deberá mezclar cada 15 minutos.

Nunca se debe de agregar más agua.

Si la pasta se quedó sin batir por mucho tiempo o ha iniciado el endurecimiento o fraguado natural ya no la use, deberá desechar la mezcla y preparar una nueva mezcla.



APLICACIÓN

La superficie del sustrato donde será aplicada la mezcla de PEGA-MOS PISO/PISO deberá estar muy limpia, libre de polvo, grasa, pintura y cualquier material que impida una correcta adherencia.

Generalmente se usa una llana dentada según la necesidad de aplicación de acuerdo a las dimensiones de las piezas a colocar.

Después de aplicar uniformemente la mezcla con la parte lisa y rallar con la parte dentada de la llana en un solo sentido, se procede a colocar las piezas asentándolas para que tengan adherencia en toda la superficie. De ser necesario, asentar y ajustar con un mazo de hule.

No extender más material de lo que se pueda usar en 10 minutos.

Se deben seguir las juntas de expansión con la instalación del adhesivo para que éste no las tape.

JUNTAS DE EXPANSIÓN

Por su diseño estructural, los sustratos, tanto pisos o muros pueden incluir junta de expansión, juntas frías o de control, las cuales deben ser respetadas al instalar los revestimientos dejándolas descubiertas, haciendo que estas coincidan con las juntas entre los revestimientos y se emboquillarán con materiales flexibles apropiados.

LIMITACIONES

1. No aplique este producto con lluvia o cuando se espere precipitaciones en las siguientes 24 horas después de la colocación, para evitar que quede inundada la instalación, ya que ésta hace que se pierda la adhesión y se deslave y se debilite la capa de adhesivo.
2. No aplique el adhesivo a temperaturas menores de 4 ° C o cuando se tengan pronosticadas heladas.
3. Evite hacer instalaciones sobre superficies congeladas, escarchadas o recubiertas de hielo.
4. El tiempo abierto disminuye al aumentar la temperatura; por esta razón no recomendamos hacer instalaciones arriba de 38° C, a pleno sol o con los revestimientos y/o sustratos calientes (temperatura mayor a 38 ° C). En estos casos se pueden tomar algunas precauciones tales como aplicar superficies menores y humedecer el sustrato y los revestimientos para bajarles la temperatura, más sin embargo, esto no es suficiente para asegurar una buena instalación por lo que no podemos garantizar los resultados bajo estas condiciones.
5. No utilice este adhesivo para hacer instalaciones sobre superficies laqueadas o pintadas, ni sobre plástico, hoja de metal, vidrio o cualquier sustrato demasiado flexible o inestable por la acción de la humedad o los cambios térmicos.
6. Evite el contacto de soluciones ácidas con el adhesivo o con sus aplicaciones.
7. No utilice nunca envases de refrescos o jugos para añadir el agua de mezclado a este producto, ya que los residuos de azúcar causan un retraso sensible en su fraguado y pueden llegar a interferir en el desarrollo de sus propiedades dañándolo de manera irreversible.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Presentación:	Saco de 20 kg.
Color:	Gris o blanco
Tiempo de almacenamiento:	6 meses en un lugar seco, en envase cerrado
Dosificación de agua:	5.5 a 6.00 litros/saco de 20 kg.
Temperatura óptima de aplicación:	10 a 38 °C
Resistencia a la compresión:	100 kg/cm ² mínimo
Tiempo de secado inicial	60 minutos promedio
Tiempo de secado final	24 horas mínimo
Tiempo de fraguado final	28 días
Tiempo abierto	15 minutos mínimo
Tiempo de ajustabilidad	10 minutos
Rendimiento teórico*	1 a 3 m ² / saco de 20 kg.

*Los rendimientos pueden variar dependiendo el tipo de llana usada, las condiciones del sustrato, formato de pieza a colocar y las prácticas de instalación.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua, en caso de ingestión tome abundante agua, en caso de irritación de piel, problemas respiratorios y /o intoxicación lleve al paciente al médico.

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y acuda al médico.

En caso de ingestión accidental, tome un litro de agua y acuda al médico. No induzca el vómito.

GARANTÍA

MOSECA garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto, cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de MOSECA dentro de los 60 días de compra o instalación. MOSECA no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

CONDICIÓN GENERAL

Cuando se presente una reclamación por defecto del material esta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitara a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente.

