

# ***PASTA-MOS CHA HF***

## **RECUBRIMIENTO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**

---

**PASTA-MOS CHA HF** es un producto elaborado a base de cementantes especialmente seleccionados, polvo de mármol y aditivos químicos de alto desempeño, especialmente diseñado para revestir y proteger todo tipo de muros interiores y exteriores.

### **SOBRE SUPERFICIES DE**

---

- Aplanados.
- Muros de block
- Muros de concreto.

### **VENTAJAS**

---

- Es de fácil aplicación.
- Mayor durabilidad.
- Reduce el desperdicio.
- Libre de agrietamientos.
- No permite el paso de la humedad (producto hidrofugante)

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

---

- 1.- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, pintura, grasa o cualquier otra impureza que inhiba la adherencia.
- 2.- En superficies irregulares se recomienda aplicar en 2 capas mínimo para garantizar un acabado uniforme y plano.
- 3.- Los excesos de adhesivos usados en las juntas de blocks, tabiques o aplanados deben ser removidos para obtener un máximo rendimiento.

### **MEZCLADO**

---

En un recipiente adecuado ponga de 6.8 a 7.4 litros de agua limpia.

Agregue poco a poco mezclando el contenido de un saco (16 Kg.) de **PASTA-MOS CHA HF** (mezclado manual o mecánico).

Mezcle hasta obtener una pasta cremosa y homogénea libre de grumos.

La pasta está lista para aplicar.



## APLICACIÓN

---

Humedezca toda la superficie donde se aplicará **PASTA-MOS CHA HF**.

Con una llana lisa unte el material aplicando presión sobre el muro de manera homogénea hasta obtener el espesor deseado (máximo 3 mm por capa).

Aproximadamente 15 minutos después de la aplicación dar el acabado liso con llana metálica.

## LIMPIEZA

---

Lave las herramientas y todo el equipo con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

---

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Presentación:                       | Saco de 16 Kg                               |
| Tiempo de almacenamiento:           | 6 meses en un lugar seco, en envase cerrado |
| Color:                              | Blanco                                      |
| Dosificación de agua:               | 6.8 a 7.4 litros/saco                       |
| Temperatura óptima de aplicación:   | 10 a 35 °C                                  |
| Resistencia mínima a la compresión: | 60 kg/cm <sup>2</sup>                       |

## RENDIMIENTO

---

| Espesor de empaste (mm) | Rendimiento en kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1.0                     | 1.28                             |

## RECOMENDACIONES

---

El mezclado puede ser manual o mecánico.

El material debe almacenarse en un lugar cerrado, en ambiente fresco y seco, bajo techo y en empaque original cerrado.

El exceso de agua en la mezcla disminuye la calidad y las propiedades mecánicas de **PASTA-MOS CHA HF**.

Preparar la cantidad de mezcla que se va a utilizar máximo en 30 minutos.

Altas temperaturas y las corrientes de aire, reducen el tiempo de vida útil de la mezcla fresca.

Para espesores mayores a 3 mm se recomienda aplicar en 2 o más capas con 24 horas entre capa y capa.

No agregar más agua después de preparada la pasta.

Si la mezcla ha iniciado su fraguado natural ya no la use, deséchela y prepare una nueva mezcla.



## PRECAUCIONES

---

Puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias.  
Use equipo de protección personal.  
Ventile el área de uso.

## PRIMEROS AUXILIOS

---

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico.  
En caso de ingestión accidental tome un litro de agua. **NO INDUZCA EL VÓMITO** Acuda al médico.  
En caso de irritación de la piel, problemas respiratorios y/o intoxicación acuda al médico.

## GARANTÍA

---

**MOSECA** garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto, cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de **MOSECA** dentro de los 60 días de compra o instalación. **MOSECA** no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

## CONDICIÓN GENERAL

---

Cuando se presente una reclamación por defecto del material esta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente.