

REPELLA-MOS XDF (Ultrafino)

MORTERO PARA APLICACIÓN MANUAL ACABADO FINO



DESCRIPCIÓN

REPELLA-MOS XDF es un mortero seco base cemento, de gran trabajabilidad, modificado con aditivos de alta calidad, especialmente formulado para su aplicación manual, en capas de 3 a 10 mm de espesor sobre block, tabique, tabicón, piedras naturales, mampostería y concreto.

SOBRE SUPERFICIES

- Blocks de concreto
- Bovedillas de concreto
- Piedras naturales
- Mampostería
- Concreto

VENTAJAS

- Máxima rapidez de instalación.
- Calidad constante.
- Aditivos especiales que reducen las fisuras y aumentan la resistencia a la flexión y a la tensión.
- Contiene fibra de celulosa.
- Excelente adherencia.
- Mínimo desperdicio.
- Mayor productividad.
- Evita inventarios innecesarios.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura y cualquier otra sustancia que pueda evitar la adherencia del mortero.

Coloque las guías o maestras con anticipación al inicio de la aplicación.

Humedezca la superficie antes de la aplicación.

MEZCLADO

En un recipiente limpio de tamaño adecuado ponga de 12 a 13 litros de agua.



Agregue poco a poco mezclando todo el contenido de un saco (40 Kg) de **REPELLA-MOS XDF** (mezclado manual o mecánico).
Integre hasta obtener una pasta cremosa y homogénea libre de grumos de fácil manejo.
Deje reposar la mezcla 5 a 10 minutos y mezcle de nuevo sin agregar más agua.
La pasta está lista para aplicar.

APLICACIÓN

Distribuya el material con cuchara de albañil sobre toda la superficie.
Nivela con regla metálica o de aluminio mientras el mortero esté trabajable.
Una vez que esté ligeramente seco al tacto dele el acabado final con esponja, flota de madera, llana de hule o metálica.

El secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas de la obra.
Proteja **REPELLA-MOS XDF** de la lluvia durante las siguientes 8 horas a su aplicación.
En superficies muy absorbentes, procure llevar al punto de saturación superficie seca.
Para espesores mayores de 10 mm. se deberá aplicar en dos o más capas, dando tiempo a que se endurezca la capa anterior, de preferencia 24 horas entre capa y capa.
Deje la primera capa con acabado rústico para garantizar la adherencia de las siguientes capas.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y todo el equipo con agua y jabón luego de su uso.
Evite mojar las piezas eléctricas del equipo.

CURADO

Se recomienda el curado con agua después de las 24 horas de su aplicación y extender hasta las 72 horas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presentación	Saco de 40 kg
Color	Gris claro o Blanco Crema (Blanco de la región)
Vida en anaquel	6 meses en lugar seco y envase original cerrado
Tiempo de secado inicial	60 minutos promedio
Resistencia mínima a la compresión	60 kg/ cm ²
Relación de agua	12 a 13 litros por saco de 40 kg.
Tiempo de secado final	24 horas mínimo
Tiempo de fraguado final	28 días
Masa volumétrica suelta sin mojar	1,180 kg/m ³
Masa volumétrica de la pasta	1,890 kg/m ³



RENDIMIENTO

Espesor de empaste (mm)	Rendimiento m ² por saco
3	9.30
5	5.60
10	2.80

RECOMENDACIONES

El exceso de agua en la mezcla disminuye la calidad y las propiedades mecánicas del mortero. Evite dar acabado al empaste si se encuentra muy fresco ya que puede generar fisuras o desprendimientos.

PRECAUCIONES

Puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal. Ventile el área de uso. Durante la aplicación puede desprender partículas a altas velocidades de los que hay que protegerse.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico.
En caso de ingestión accidental tome un litro de agua. NO INDUZCA EL VÓMITO. Acuda al médico.
En caso de irritación de la piel, problemas respiratorios y/o intoxicación acuda al médico.

GARANTÍA

MOSECA garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto, cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de MOSECA dentro de los 60 días de compra o instalación. MOSECA no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

CONDICIÓN GENERAL

Cuando se presente una reclamación por defecto del material, ésta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente.

