

REPELLA-MOS XDF HF

MORTERO PARA APLICACIÓN MANUAL ACABADO FINO



DESCRIPCIÓN

REPELLA-MOS XDF HF es un mortero seco base cemento, de gran trabajabilidad, modificado con aditivos de alta calidad, especialmente formulado para su aplicación manual, en capas de hasta 10 mm de espesor sobre block, tabique, tabicón, piedras naturales, mampostería y concreto. Producto hidrofugante, no permite el paso de la humedad.

SOBRE SUPERFICIES

- Blocks de concreto
- Bovedillas de concreto
- Piedras naturales
- Mampostería
- Concreto

VENTAJAS

- Máxima rapidez de instalación.
- Calidad constante.
- Aditivos especiales que reducen las fisuras y aumentan la resistencia a la flexión y a la tensión.
- Contiene fibra de celulosa.
- Excelente adherencia.
- Mínimo desperdicio.
- Mayor productividad.
- Evita inventarios innecesarios.
- Hidrofugante, no permite el paso de la humedad

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura y cualquier otra sustancia que pueda evitar la adherencia del mortero.

Coloque las guías o maestras con anticipación al inicio de la aplicación.

Humedezca la superficie antes de la aplicación.

MEZCLADO

En un recipiente limpio de tamaño adecuado ponga de 12 a 13 litros de agua.

Agregue poco a poco mezclando todo el contenido de un saco (40 Kg) de **REPELLA-MOS XDF HF**



(mezclado manual o mecánico).

Integre hasta obtener una pasta cremosa y homogénea libre de grumos de fácil manejo.

Deje reposar la mezcla 5 a 10 minutos y mezcle de nuevo sin agregar más agua.

La pasta está lista para aplicar.

APLICACIÓN

Distribuya el material con cuchara de albañil sobre toda la superficie.

Nivele con regla metálica o de aluminio mientras el mortero esté trabajable.

Una vez que esté ligeramente seco al tacto dele el acabado final con esponja, flota de madera, llana de hule o metálica.

El secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas de la obra.

Proteja **REPELLA-MOS XDF HF** de la lluvia durante las siguientes 8 horas a su aplicación.

En superficies muy absorbentes, procure llevar al punto de saturación superficie seca.

Para espesores mayores de 5 mm. se deberá aplicar en dos o más capas, dando tiempo a que se endurezca la capa anterior, de preferencia 24 horas entre capa y capa.

Deje la primera capa con acabado rústico para garantizar la adherencia de las siguientes capas.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y todo el equipo con agua y jabón luego de su uso.

Evite mojar las piezas eléctricas del equipo.

CURADO

Se recomienda el curado con agua después de las 24 horas de su aplicación y extender hasta las 72 horas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presentación	Saco de 40 kg
Tipo	Polvo color gris claro, base cemento portland gris
Vida en anaquel	6 meses en lugar seco y envase original cerrado
Tiempo de secado inicial	60 minutos promedio
Resistencia mínima a la compresión	60 kg/ cm ²
Relación de agua	12 a 13 litros por saco de 40 kg.
Tiempo de secado final	24 horas mínimo
Tiempo de fraguado final	28 días
Masa volumétrica suelta sin mojar	1,180 kg/m ³
Masa volumétrica de la pasta	1,890 kg/m ³

RENDIMIENTO

Espesor de empaste (mm)	Rendimiento m ² por saco
3	9.30
5	5.60
10	2.80

RECOMENDACIONES

El exceso de agua en la mezcla disminuye la calidad y las propiedades mecánicas del mortero. Evite dar acabado al empaste si se encuentra muy fresco ya que puede generar fisuras o desprendimientos.

PRECAUCIONES

Puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal. Ventile el área de uso. Durante la aplicación puede desprender partículas a altas velocidades de los que hay que protegerse.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico.
En caso de ingestión accidental tome un litro de agua. NO INDUZCA EL VÓMITO. Acuda al médico. En caso de irritación de la piel, problemas respiratorios y/o intoxicación acuda al médico.

GARANTÍA

MOSECA garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto, cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de MOSECA dentro de los 60 días de compra o instalación. MOSECA no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

CONDICIÓN GENERAL

Cuando se presente una reclamación por defecto del material, ésta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente.

