

PEGA-MOS PIEDRA

ADHESIVO EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE PIEDRAS NATURALES Y FACHALETAS

PEGA-MOS PIEDRA es un adhesivo fabricado a base de cemento portland, cargas minerales y aditivos especiales de alta calidad incluidos polímeros en polvo que proporcionan una adherencia extra que permite una instalación más rápida y segura. Especialmente diseñado para la instalación de piedra natural y sintética.

USOS

Producto ideal para para la instalación de fachaletas y piedras naturales como cantera, laja y mármol. Para uso en interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Adhesividad y resistencia superior a la de los adhesivos comunes.
- Fácil de instalar.
- Resistencia al deslizamiento.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

En un recipiente de tamaño adecuado poner de 5.00 a 5.50 litros de agua limpia, agregar poco a poco todo el contenido del saco (20 Kg) del adhesivo **PEGA-MOS PIEDRA** mezclando con el agua. Mezcle vigorosamente de manera manual o mecánica hasta obtener una pasta de consistencia espesa sin grumos. Deje reposar diez minutos y mezcle nuevamente quedando listo para aplicar. Si por alguna razón no va a utilizar inmediatamente la pasta deberá mezclar cada 15 minutos. Nunca se debe de agregar más agua.

Si se desea aumentar la adhesividad agregar 1 litro de un buen sellador acrílico (con 30 % mínimo de sólidos en peso).

Si la pasta se quedó sin batir por mucho tiempo o ha iniciado el endurecimiento o fraguado natural ya no la use, deberá desechar la mezcla y preparar una nueva mezcla.

APLICACIÓN

La superficie del sustrato donde será aplicada la mezcla de **PEGA-MOS PIEDRA** deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura y cualquier material que impida una correcta adherencia. Para instalaciones en muros se recomienda usar malla de gallinero para tener un mejor anclaje de las piedras. Sujetar la malla al sustrato con clavos de 1 o 2 pulgadas en cuadro con separación de 25 cm y 1 clavo al centro del cuadro.



Para mejorar la adherencia se recomienda poner un primer de sellador acrílico sobre la superficie previo a la colocación.

Para instalación de fachaletas se recomienda usar llana dentada de 6 x 6 x 6 mm en una superficie no mayor a 1 m².

Para la instalación de piedras irregulares se recomienda untar la pasta de **PEGA-MOS PIEDRA** con la cuchara en la piedra a instalar.

RECOMENDACIONES

-En instalaciones mayores a 3 m de altura siempre se deberá usar malla de gallinero para mejorar el soporte de las piedras, sobre todo si son pesadas.

-Usar 1 litro de sellador acrílico por saco (20 kg) de **PEGA-MOS PIEDRA**, cuando se instalen piezas de muy baja absorción de agua.

-El emboquillado deberá hacerse 48 horas después de la aplicación, usando **BOQUILLA-MOS SIN ARENA**.

-No aplicar capas superiores a 2 cm, en caso necesario nivelar primero con firme de cemento y arena.

-Mantenga este producto bajo techo, en lugar seco.

LIMITACIONES

1. No aplique este producto con lluvia o cuando se espere precipitaciones en las siguientes 24 horas después de la colocación, para evitar que quede inundada la instalación, ya que ésta hace que se pierda la adhesión y se deslave y se debilite la capa de adhesivo.

2. No aplique el adhesivo a temperaturas menores de 4 ° C o cuando se tengan pronosticadas heladas.

3. Evite hacer instalaciones sobre superficies congeladas, escarchadas o recubiertas de hielo.

4. El tiempo abierto disminuye al aumentar la temperatura; por esta razón no recomendamos hacer instalaciones arriba de 38° C, a pleno sol o con los revestimientos y/o sustratos calientes (temperatura mayor a 38 ° C). En estos casos se pueden tomar algunas precauciones tales como aplicar superficies menores y humedecer el sustrato y los revestimientos para bajarles la temperatura, más sin embargo, esto no es suficiente para asegurar una buena instalación por lo que no podemos garantizar los resultados bajo estas condiciones.

5. No utilice este adhesivo para hacer instalaciones sobre superficies laqueadas o pintadas, ni sobre plástico, hoja de metal, vidrio o cualquier sustrato demasiado flexible o inestable por la acción de la humedad o los cambios térmicos.

6. Evite el contacto de soluciones ácidas con el adhesivo o con sus aplicaciones.

7. No utilice nunca envases de refrescos o jugos para añadir el agua de mezclado a este producto, ya que los residuos de azúcar causan un retraso sensible en su fraguado y pueden llegar a interferir en el desarrollo de sus propiedades dañándolo de manera irreversible.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Presentación:	Saco de 20 kg.
Color:	Gris
Tiempo de almacenamiento:	6 meses en un lugar seco, en envase cerrado
Dosificación de agua:	5.00 a 5.50 litros/saco de 20 kg.
Temperatura óptima de aplicación:	10 a 38 °C
Resistencia a la compresión:	60 kg/cm ² mínimo
Tiempo de secado inicial	60 minutos promedio
Tiempo de secado final	24 horas mínimo
Tiempo de fraguado final	28 días
Tiempo abierto	15 minutos mínimo
Tiempo de ajustabilidad	10 minutos
Rendimiento teórico*	1 a 3 m ² / saco de 20 kg.

*Los rendimientos pueden variar dependiendo el tipo de llana usada, las condiciones del sustrato, formato de pieza a colocar y las prácticas de instalación.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua, en caso de ingestión tome abundante agua, en caso de irritación de piel, problemas respiratorios y /o intoxicación lleve al paciente al médico.

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y acuda al médico.

En caso de ingestión accidental, tome un litro de agua y acuda al médico. No induzca el vómito.

GARANTÍA

MOSECA garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto, cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de **MOSECA** dentro de los 60 días de compra o instalación. **MOSECA** no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

CONDICIÓN GENERAL

Cuando se presente una reclamación por defecto del material esta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente.

